

# Skamol Smooth Plaster

|   | Værdi       | Enhed                  |
|---|-------------|------------------------|
| Vægtfylde   | ≤ 1.400     | kg/m <sup>3</sup>      |
| Trykstyrke  | CS II       |                        |
| Absorption af vand  | Klasse W0   |                        |
| Vanddamp permeabilitet, μ   | ≤ 15        |                        |
| Klæbeevne   | ≥ 0,08      | N/mm <sup>2</sup> FP B |
| Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabellarisk værdi, P=50%), λ <sub>10,1br</sub> | ≤ 0,45      | W/mK                   |
| <b>Generelt</b>   |             |                        |
| Sækstørrelse  | 15          | kg                     |
| Forbrug, 2mm (pr. sæk)  | 7,5         | m <sup>2</sup>         |
| Holdbarhed  | 12          | måneder                |
| Hældetemperatur   | +5 til +25  | °C                     |
| Tilsat vand (pr. sæk)   | 5,5 til 6,5 | l                      |
| Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)                   | Klasse A1   |                        |
| HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)                | 2824.50.90  |                        |
| Farve   | Hvid        |                        |



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 13.7.2022