Skamol Structural Plaster

	Værdi	Enhed
Vægtfylde	1.600	kg/m³
Maksimal servicetemperatur	200	°C
Trykstyrke	CS III	
Absorption af vand	Klasse W0	
Vanddamp permeabilitet, μ	≤ 15	
Klæbeevne	≥ 0,08	N/mm² FP B
Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabellarisk værdi, P=50%), $\lambda_{10\ tør}$	0,61	W/mK

Generelt		
Sækstørrelse	20	kg
Forbrug, 2mm (pr. sæk)	7,5	m²
Holdbarhed	12	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Åbningstid ved +20°C	60	minutter
Tilsat vand (pr. sæk)	3,6 til 4,1	L

Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	3824.50.90	
Farve	Hvid	

Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 3.10.2023

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com